



JV-01hobby antikorozi

Jednovrstvá antikorozi barva UNIVERZÁLNÍ

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Označení výrobku:	Jednovrstvá antikorozi barva UNIVERZÁLNÍ
Číslo výrobku:	JV-01 hobby
Barevný odstín:	dle RAL, ČSN
Stupeň lesku:	pololesk/hedvábně matný/mat
Surovinová báze:	uretan-alkydová pryskyřice a speciální přísady, protikorozi pigmenty
Ředidlo:	C6000,S6001,S6005,S6006,OP-1
Vzduchové stříkání:	S 6001,C 6000
Nátěry štětcem:	S 6006
Použití:	jednovrstvý email pro hobby a profi nátěry použití s poměrně rychlým schnutím pro nátěr štětcem, stříkání vhodný na jednovrstvé nátěry kovu zejména okapů, střech, kovových dílů a částí vystavené povětrnostním vlivům vhodný též na nástřiky dřeva zejména dveří po zdrsnění povrchu k nátěrům pozinku

II. TECHNICKÉ ÚDAJE:

Dodavatelská viskozita:	výtoková doba pohárkem 100-160 s / pr. 4 mm / 23°C
Obsah netěkavých složek:	nejméně 70% -váhově
Hustota:	1,25 - 1,33 g / ml
Zasychání nátěru: /dle SOP 1 / ČSN 67 3052/	st. 1. proti prachu – do 30 minut st. 2. nelepivý - do 60 minut st. 6. do 5 hodin st. 7. do 24 hodin
Tloušťka filmu: /dle ČSN EN ISO 67 3052/	60 um
Tvrdość kyvadlovým přístrojem: ČSN EN ISO 1522	
Přilnavost mřížkovou zkouškou: Dle ČSN ISO 2409	po 14 dnech 43,27% při 40 um za 3 dny - stupeň 0-1
Skladovatelnost:	60 měsíců v originálním obalu při teplotě +5 až +25



JV-01hobby antikoroziční

Jednovrstvá antikoroziční barva UNIVERZÁLNÍ

III. ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Možnosti zpracování:	nanáší se válečkem, štětcem nebo stříkáním
Příprava barvy :	dobře zamíchat a naředit
Podklad:	železo, ocel, dřevo
Pracovní viskozita:	30-60 s / 20 °C – 4mm pohárek
Tloušťka vrstvy:	30-50 um
Vydatnost:	cca 10-12 m² / l
Teplota při zpracování:	+5 až +35 °C při rel. vlhkosti max. 70%
Schnutí +20 °C /vrstva zaschlého filmu 60 um:	
prach:	30 minut
dotek:	50 minut
manipulační:	120 minut

Upozornění:

Email nelze použít pro zhotovení nátěrů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou a potravinami, nátěrů hraček a dětského nábytku

Příklad nátěrového systému:

**Vhodnost na staré nátěry velice tolerantní k povrchům.
Vysoká životnost a ochrana.Vynikající přídržnosti.
K ochraně ocelových výrobků nanášejte cca 120-200um pro zvýšení životnosti.**

Bezpečnost práce:

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřeného ohně. Zajistěte účinné větrání a používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky. Udržujte zásady osobní hygieny. Ukládejte mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

První pomoc:

Při nadýchání přerušit práci a odebrat se na čerstvý vzduch. Při potřísnění svléknout znečištěný oděv, zasaženou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při vniknutí do oka oko ihned vymýt proudem čisté vody po dobu 15 minut a vyhledat lékařskou pomoc. Při náhodném požití – vypláchnout ústa čistou vodou a vypít cca 0,5 l vlažné vody. Ve vážnějších případech vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace obalů:

Číslo odpadu: 150104

Firma je zapojena v systému obalového odpadu EKOKOM č. EK-F00030575

**Prázdné obaly odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.
Původci odpadu oprávněni k podnikání musí nakládat s odpady v souladu se zákonem.**